

## Techninė informacija

# SIGNOCRYL 2K PUR

### PRODUKTO APRAŠYMAS

**SIGNOCRYL 2K PUR**- tai dviejų komponentų poliuretaniniai dažai, skirti horizontaliam eismo ar dekoratyviniam ženklavimui ant betoninių paviršių.

### FIZINĖS SAVYBĖS

Spalva: balta, geltona ar kitos pagal užsakymą  
Maišymo santykis: 8 dalys **SIGNOCRYL 2K PUR** : 1 dalis **SIGNO kietiklis 2K PUR**  
Džiūvimo laikas: 30 min.  
(20 °C) Kietėjimo laikas: 48 h  
Gyvybingumas mišinio: 6 h  
(20°C)  
Atsparumas slydimui ant šlapio:  
10 SRT  
Atsparumas slydimui ant šlapio, naudojant atislydiminius stiklo rutuliukus: >40 SRT

### NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą gerai sumaišyti skystą kietiklį su dažais!

- a) Rekomenduojama naudoti bet kokią vienkomponenčių dažų dažymo mašiną.  
PASTABA:  
Sumaišyti dažai turi būti sunaudoti arba pašalinti iš dažymo mašinos per 6 valandas po sumaišymo su kietikliu. Po 6 valandų visi mašinos paviršiai turi būti nuvalyti.
- b) Rankinis dažymas su voleliu. Naudojant volelį, padengimas turi būti atliekamas dvejais sluoksniais.  
Dažų **SIGNOCRYL 2K PUR** klampumas yra idealiai paruoštas išpurškimui.  
Skiedimui arba valymui geriausia naudoti skiediklį **SIGNO E**.  
Kad dar labiau pagerinti sukibimą su betoniniais paviršiais prieš dažus **SIGNOCRYL 2K PUR** rekomenduojama papildomai paviršių impregnuoti gruntu **SIGNO primer 2K PUR**.

### IŠEIGA

<b>SIGNOCRYL 2K PUR</b>	0,50 kg/m <sup>2</sup>
<b>SIGNO kietiklis 2K PUR</b>	0,06 kg/m <sup>2</sup>

### NAUDOJIMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas, t.y. 4%- 6%; virš 6% paviršiaus drėgnumo padengimas yra neleistinas; oro temperatūra: min. 10 °C; oro drėgmė: max. 80%. Paviršiaus temperatūra:

- virš 15 °C rekomenduojama temperatūra dažų padengimui
- 10 °C – 15 °C džiūvimo laikas gali pailgėti papildomai 30 min, o sukietėjimo laikas iki 24 valandų
- žemiau 10 °C dažų padengimas neleistinas.

### RETRO- REFLEKCIJA

Kad pasiekti geresnį atspindį, apie 0,25 kg/m<sup>2</sup> stiklo rutuliukų (su spec. pistoletu) turi būti užberama per max. 5 sekundes po dažų išpurškimo.

### PAKUOTĖ

**SIGNOCRYL 2K PUR** 20 kg metaliniai kibirai.

### SAUGOJIMAS

**SIGNO hardener 2K PUR** 2,5 kg metaliniai kibirai.

Originaliai uždarytoje pakuotėje, prie 20°C gali būti saugoma 1 metus.