

TECHNINĖ INFORMACIJA

AQUAVITA EMAIL Brush Nepermatomi dažai medienai

- APRAŠYMAS** *Aquavita Email Brush* yra nepermatomi dažai, apsaugantys medinį paviršių nuo atmosferos poveikio. Tuo pačiu metu dažai nesuteikia "plastiko" apdailos efekto, nes atkartoja medienos struktūrą.
- SUDĖTIS** Pagaminta iš kokybiškų akrilinių rišamųjų medžiagų, vaškų, šviesai ir atmosferos poveikiui atsparių pigmentų, priedų, plėvelės apsauginių priemonių ir vandens.
- PASKIRTIS** Naudojama visų rūšių lauko medienos apsaugai. Tinka visiems mediniams paviršiams, kurie veikiami atmosferos poveikio. Taip pat tinka ir langams bei durims.
Kadangi produktas greitai džiūsta ir neturi kvapo, jis idealiai tinka medienos apsaugai gyvenamuosiuose rajonuose.
Nerekomenduojama vidaus baldų, vidaus durų ir kitų medinių elementų, kurie reikalauja mechaninio atsparumo ir yra dažniau valomi, dažymui.
Dažų plėvelė nėra atspari dažnam lietimui rankomis (prakaitas, rankų kremas). Tokios vietos, kurios dažnai liečiamos ir yra tikimybė, kad dažų plėvelė, veikiami riebalų, suminkštės ar nusilups, reikia naudoti specialius produktus, skirtus baldų dažymui.
- SAVYBĖS**
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Išvaizda: | tiksotropinė medžiaga |
| Klampumas: | apie 600 mPa.s |
| Pigmentai: | atsparūs šviesai |
| Tankis: | 1.05-1.20 kg/l |
| Nelakiųjų medžiagų kiekis: | 35-52 % svorio |
| Blizgumas (60°) : | apie. 68 (60°C) |
| Kvapas: | išdžiūvus neturi kvapo |
| pH rodiklis: | apie. 8.5 |
- SPALVOS** Balta ir standartinės spalvos RAL ir NCS spalvų paletes. Galimas tonavimas Belinka BW pigmentais.

TEHNIŠNĖ INFORMACIJA

MEDIENOS PARUOŠIMAS

Nauja mediena: Mediena privalo būti sausa (max. 14 % drėgmės) ir prieš tai padengta *Aquavita Email Primer Spray&Brush* gruntu. (dažant maumedį, padengta skiedikliniu gruntu), lengvai pašlifuota ir nuvalyta nuo dulkių.

Kai dažoma daug tanino turinti mediena (pvz.: ažuolas arba kaštonas) arba kita problematiška mediena, savyje turinti vandenyje tirpių ekstraktų, naudoti du sluoksnius *Aquavita Email Primer Spray&Brush*. Tokiu atveju, tarp grunto sluoksnių rekomenduojamas lengvas šlifavimas.

Jeį naudojama prastos kokybės mediena, dideli medienos plyšiai turėtų būti padengiami glaistu.

Atnaujinama mediena: Pašalinti visus senus dažus, kurie turi prastą sukibimą su mediena, tada pašlifuoti, jei reikia, užglaistyti paviršių ir dengti vieną sluoksnį *Aquavita Email Primer Spray&Brush* ir 1-2 sluoksnius *Aquavita Email Brush* dažų.

Jeį mediena bus naudojama smarkiai prirūkomoje zonoje, ją denkite kaip problematinę, naudodami 2 sluoksnius grunto *Aquavita Email Primer Spray&Brush* ir 2 sluoksnius *Aquavita Email Brush* dažų

Jeį atnaujinama mediena prieš tai buvo dengta linų sėmenų aliejumi arba vašku, nenaudokite *Aquavita* produktų dėl galimų sukibimo problemų.

DENGIMO METODAI

Prieš dažant, *Aquavita Email Brush* dažai turi būti gerai išmaišomi. Ant tinkamai paruošto paviršiaus dažoma specialia pramonine dažymo įranga arba teptuku ar trumpo plauko veliūro tipo voleliu. Šių dažų nebūtina skiesti. Jie paruošti naudojimui. Tačiau norint pasiekti reikiamą klampą, dažai gali būti skiedžiami daugiausia 5% vandens. Skiesti tik tiek, kiek reikia tinkamam dažų sluoksnio išsiliejimui ir kad dažai nenubėgtų nuo vertikalių paviršių.

Jeį dažai atskiesti, gali reikėti papildomo sluoksnio dažų, norint pasiekti tą patį dažų plėvelės apsaugos lygį.

Jeį būtina, gali būti atliekamas tarpinis šlifavimas (220).

IŠEIGA

Su 1 l *Aquavita Email Brush* dažų galima padengti iki:

- Apytiksliai 10 – 12 m² vienu sluoksniu

Išeiga labai priklauso nuo sluoksnio storio, medienos rūšies ir tt.

Geriausiai medienos apsaugai rekomenduojami 1-2 grunto sluoksniai ir 1-2 sluoksniai dažų. Norint užtikrinti tinkamą dengiamumą ir apsaugą, apytiksliai 1 l dažų turėtų būti sunaudojamas 5m² dažomo ploto. Atitinkamai turi būti parenkamas reikalingas sluoksnių skaičius.

TECHNINĖ INFORMACIJA

DŽIŪVIMAS

Esant normalioms sąlygoms (20°C temperatūra, 65% santykinė oro drėgmė), dažų džiūvimo laikas:

Nelimpa dulksės po: 30 minučių,
galima liesti po: 1-2 valandų,
galima šlifuoti po: 2-4 valandų.

Žemesnėje temperatūroje arba esant aukštesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po panaudojimo, įrankius plauti vandeniu, į kurį gali būti įpilta specialaus ploviklio.

DANGOS PRIEŽIŪRA

Svarbu, kad bet kokie mechaniniai dažų sluoksnio pažeidimai (įbrėžimai, įtrūkimai ir tt.) būtų remontuojami kaip galima greičiau, naudojant dažus *Aquavita Email Brush*.

Per plonas dažų sluoksnis sumažina dangos ilgaamžiškumą, kai tuo tarpu tinkamo storio dažų sluoksnis užtikrina gerą dangos ilgaamžiškumą. Svarbu, kad dažomas paviršius neturėtų aštrių kraštų, nes dažniausiai dažyvės sluoksnis ant jų yra per plonas. Tad tokiose vietose medienos apsauga pakankamai greitai blogėja.

Visi pjovimai, ypač šoniniai, turi būti gerai apsaugoti, uždažant gruntu *Aquavita Email Primer* ir *Aquavita Email Brush*. Papildomas dėmesys turi būti šoniniams pjūviams, per kuriuos vanduo gali patekti į medieną. Tokiose vietose rekomenduojami papildomi sluoksniai dažų.

Kuriant medines konstrukcijas ir elementus, būtina laikytis visų statybos reikalavimų ir reglamentų. Labai svarbu, kad konstrukcija būtų tokia, jog vanduo nepasiliktų ilgesnį laiką kokioje nors jos vietoje, nes tai sukeltų greitesnį dangos ir medienos nykimą.

DARBO SAUGA

Laikytis bendrų pramoninių higienos reikalavimų ir naudoti tinkamus apsauginius drabužius. Ventiluoti darbo zoną.

Išsiliejimo arba nelaimingo atsitikimo atveju, laikykitės produkto saugos duomenų lape nurodytų instrukcijų.

PAKUOTĖ

20 kg; 10 kg; 5 kg; 2,5 kg

LAIKYMAS

Aquavita Email Brush turi būti laikomas originalioje neatidarytoje pakuotėje 5° - 30° C temperatūroje, toliau nuo šilumos šaltinių (pvz. radiatorių). Saugoti nuo vaikų.

Neleisti užšalti!

NAUDOJIMO LAIKAS

Esant nustatytoms laikymo sąlygoms, produktas gali būti laikomas mažiausiai 2 metus.

TECHNINĖ INFORMACIJA

APLINKA

Nepilkite produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius vandens telkinius ar bet kur kitur aplinkoje. Sunaudokite visą pakuotėje esantį produktą iki galo. Pakuotę utilizuokite kaip specialias atliekas. Utilizavimo paslaugas teikiančių įmonių teiraukitės valdžios institucijų savo šalyje.

ĮSPĖJIMAI

Aquavita Email Brush nepriklauso pavojingų preparatų grupei. Vis dėlto, prieš pradėdant darbą, perskaitykite saugos lapą.

TRANSPORTAS

Jokių apribojimų.

PATARIMAI

Dirbant su vandeniu skiedžiamais produktais, dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra negali būti žemesnė nei 10°C, o santykinė oro drėgmė- ne aukštesnė nei 80%. Venkite dažymo tiesioginėje saulės šviesoje. Dažant netinkamose sąlygose, galimi dažų plėvelės netobulumai.

Dažų likučius ir kitas likutines statybines medžiagas nuvalykite iš kart po medinių elementų montavimo. Naudokite vandenį ir švelnią kempinę. Po 1 mėnesio galima naudoti lengvus valiklius (vandenyje tirpius ploviklius). Organiniai plovikliai, balikliai ir abrazyviniai preparatai netinka, nes jie gali pažeisti paviršių.

NUOSTATAI

Produkto saugos reikalavimai, saugumo darbe ir transportuojant instrukcijos bei kiti reikalavimai pateikti produkto saugos duomenų lape.

Tik profesionaliam naudojimui