



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

TECHNINĖ INFORMACIJA

AQUAVITA TOP COAT Brush Atspari storasluoksnė dažyvė

- APRAŠYMAS** *Aquavita Top Coat Brush* yra skaidri dažyvė, išryškinanti medienos tekstūrą ir apsauganti paviršių nuo atmosferos poveikio.
- SUDĖTIS** Pagaminta iš kokybiškų akrilinių rišamųjų medžiagų, vašku, šviesai atsparių pigmentų, UV absorbentų, priedų, plėvelės apsauginių priemonių ir vandens.
- PASKIRTIS** Naudojama visų rūšių lauko medienos apsaugai. Tinka visiems mediniams paviršiams, kurie veikiami atmosferos poveikio. Taip pat tinka ir langams bei durims.
- SAVYBĖS**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Išvaizda: | klampi medžiaga |
| Klampusas DIN Φ 4mm: | apie 40 sek |
| Pigmentai: | atsparūs šviesai |
| Tankis: | 1.05 kg/l |
| Nelakiųjų medžiagų kiekis: | min. 36 % svorio |
| Blizgumas (60°) : | apie. 15, 25, 45 arba 75 |
| Kvapas: | išdžiūvus neturi kvapo |
| pH rodiklis: | apie. 8.5 |
- SPALVOS** *Aquavita Top Coat Brush* galimos standartinės, spalvų paletėje pavaizduotos spalvos. Kitos spalvos ruošiamos pagal specialius užsakymus. Galimas tonavimas Belinka BW pigmentais. Galutinė spalva labai priklauso nuo naudojamo *Aquavita Impregnanto* spalvos. Kadangi mediena yra natūrali medžiaga, galutinė spalva taip pat labai priklauso nuo medienos rūšies, todėl visuomet prieš dažant, rekomenduojama patikrinti spalvą, uždažant mažą medienos pavyzdį.
- MEDIENOS PARUOŠIMAS** Mediena privalo būti sausa (max. 18 % drėgmės) ir prieš tai turi būti impregnuota *Aquavita* apsaugos priemone.
- DENGIMO METODAI** Prieš dažant, *Aquavita Top Coat Brush* dažyvė turi būti gerai išmaišoma. Ant tinkamai paruošto paviršiaus dažoma specialia pramonine dažymo įranga arba teptuku ar trumpo plauko veliūro tipo voleliu. Rekomenduojami 2-3 dažyvės sluoksniai, priklausomai nuo būsimo paviršiaus aplinkos poveikio stiprumo. Paviršius atrodo gražiau, jei po pirmojo dažyvės sluoksnio atliekamas tarpinis šlifavimas (220), o dulkęs nuvalomos. Tokiu atveju rekomenduojamas akriliniams dažams tinkantis šlifavimo popierius. Medinės dailylentės turi būti dažomos išilgai nuo pradžios iki galo, kiekviena dailylentė atskirai. Kiekvienu atveju dailylentės turi būti dažomos išilgai medienos struktūros. Užtikrinkite, kad kiekvienas sluoksnis būtų užnešamas gerai ir tolygiai, kad dažyvės išeiga atitiktų šiame duomenų lape nurodytą dažyvės išeigą.



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

TECHNINĖ INFORMACIJA

IŠEIGA



Su 1 l *Aquavita Top Coat Brush* dažyvės galima padengti iki:

- 12 - 15 m² vienu sluoksniu
- 8 - 10 m² dviem sluoksniu
- 6 to 8 m² trimis sluoksniais

Pirmojo sluoksnio dengiamumas yra didesnis. Priklausomai nuo dengiamos medienos rūšies, dažyvės išeiga yra didesnė, kai dažoma labiau absorbuojanti mediena, ir mažesnė, kai dažoma mažai absorbuojanti mediena, pvz.: ąžuolas. Išeiga labai priklauso nuo sluoksnio storio, medienos rūšies ir tt.

DŽIŪVIMAS

Dažyvės sluoksnis išdžiūna per 4 valandas, esant normalioms sąlygoms (20°C temperatūra, 65% santykinė oro drėgmė).

Žemesnėje temperatūroje arba esant aukštesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja. Tai yra teigiamas dalykas, nes sluoksnis išlieka "atviras" ilgesnį laiką ir pvz.: pailgėja sluoksnio galimų pataisymų laikotarpis. Aukštesnėje temperatūroje džiūvimo laikas trumpesnis.

Sekantis dažyvės sluoksnis gali būti dengiamas tik pilnai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po panaudojimo, įrankius plauti vandeniu, į kurį gali būti įpilta specialaus ploviklio.

DANGOS PRIEŽIŪRA

Svarbu, kad bet kokie mechaniniai dažyvės sluoksnio pažeidimai (įbrėžimai, įtrūkimai ir tt.) būtų remontuojami kaip galima greičiau, naudojant dažyvę *Aquavita Top Coat Brush*.

Per plonas dažyvės sluoksnis sumažina dangos ilgaamžiškumą, kai tarpu tinkamo storio dažyvės sluoksnis užtikrina gerą dangos ilgaamžiškumą. Svarbu, kad dažomas paviršius neturėtų aštrių kraštų, nes dažniausiai dažyvės sluoksnis ant jų yra per plonas. Tad tokiose vietose medienos apsauga pakankamai greitai blogėja.

Visi pjovimai, ypač šoniniai, turi būti gerai apsaugoti, uždažant *Aquavita Impregnant* ir *Aquavita Top Coat Brush*. Papildomas dėmesys turi būti šoniniams pjūviams, per kuriuos vanduo gali patekti į medieną. Tokiose vietose rekomenduojami papildomi sluoksniai dažyvės.

Kuriant medines konstrukcijas ir elementus, būtina laikytis visų statybos reikalavimų ir reglamentų. Labai svarbu, kad konstrukcija būtų tokia, jog vanduo nepasiliktų ilgesnį laiką kokioje nors jos vietoje, nes tai sukeltų greitesnį dangos ir medienos nykimą.

DARBO SAUGA

Laikytis bendrų pramoninių higienos reikalavimų ir naudoti tinkamus apsauginius drabužius. Ventiliuoti darbo zoną.

Išsiliejimo arba nelaimingo atsitikimo atveju, laikykitės produkto saugos duomenų lape nurodytų instrukcijų.

PAKUOTĖ

20 kg; 10 kg; 5 kg; 2,5 kg



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

TEHNIŠNĖ INFORMACIJA

LAIKYMAS

Aquavita Top Coat Brush turi bŭti laikomas originalioje neatidarytoje pakuotĕje 5° - 30° C temperatŭroje, toliau nuo űilumos űaltiniŭ (pvz. radiatoriu).

Neleisti uűűalti!

NAUDOJIMO LAIKAS

Esant nustatytoms laikymo űalygoms, produktas gali bŭti laikomas maűiausiai 2 metus.

APLINKA

Nepilkite produkto į nuotĕkŭ sistemas, paviršinius vandens telkinius ar bet kur kitur aplinkoje. Sunaudokite visŭ pakuotĕje esantį produktŭ iki galo. Pakuotĕ utilizuokite kaip specialias atliekas. Utilizavimo paslaugas teikianĉiu įmoniŭ teiraukitĕs valdűios instituciju űavo űalyje.

PATARIMAI

Dirbant su vandeniu skiedűiamais produktais, daűomo paviršiaus ir aplinkos temperatŭra negali bŭti űemesnĕ nei 10°C , o santykinĕ oro drĕgmĕ- ne aukštesnĕ nei 80%. Venkite daűymo tiesioginĕje saulĕs űviesoje. Daűant netinkamose űalygose, galimi daűŭ plĕvelĕs netobulumai.

Daűŭ likuĉius ir kitas likutines statybines medűiagas nuvalykite iš kart po mediniŭ elementŭ montavimo. Naudokite vandenį ir űvelniŭ kempinĕ. Po 1 mĕnesio galima naudoti lengvus valiklius (vandenyje tirpius ploviklius). Organiniai plovikliai, balikliai ir abrazyviniai preparatai netinka, nes jie gali paűeisti paviršiu.

Pagal Vokietijos langŭ rĕmŭ ir fasadŭ gamintojŭ (VFF) rekomendacijas, bespalviai daűai yra netinkami naudoti lauko űalygomis. Naudojant labai űviesios spalvos atspalvius, paviršius turĕtŭ bŭti perdaűomas daűniau.

NUOSTATAI

Produkto saugos reikalavimai, saugumo darbe ir transportuojant instrukcijos bei kiti reikalavimai pateikti produkto saugos duomenŭ lape.

Tik profesionaliam naudojimui