

## GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL GRUNTAS

**Naudojamas:** Dvikomponentis gruntas epoksidinio rišiklio pagrindu, naudojamas kaip antikorozinė metalo paviršių apsauga. Gruntas naudojamas kaip laikina dirbtuvių danga, kuriai reikalingas didelis cheminis ir mechaninis atsparumas. Tai leidžia padengti viršutinę dangą pagal „šlapias ant šlapio“ sistemą.

Kartu su tinkama viršutine danga šis gruntas yra tinkamas naudoti pramoninėje ar jūrinėje atmosferoje.

Gruntas gali būti tonuojamas GRAVIHEL pigmentais pagal RAL spalvų sistemą arba pagal pateiktą pavyzdį.

Rekomenduojamas santykis tarp grunto bazės ir pigmentų yra 85 : 15.

### Produkto tipas:

2K epoksi-poliamidoaminas

### Išvaizda:

Pusiau matinė

### Pirminė klampa:

Tikstropinė

### Komponento A tankis:

1,499 – 1,685 kg/l

### Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 48%

Pagal masę: 78%

### LOJ:

2004/42/IIIB(c)(540)470

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.470 ;

### Teorinis dengiamumas:

6 - 7 m<sup>2</sup>/lit.

### Atspalviai:

RAL spalvų sistema



37 – 40 sek.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,5 – 1,7 mm

2 - 4 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

2x = 60 - 80 μm



Tarp sluoksnių: 5-10 min. /20°C



Nelimpa dulkes /20°C = po 5 minučių

Galima liesti /20°C = po 45 minučių



0 - 10%

**GRAVIHEL EPOXY SKIEDIKLIS**

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Nereikalingas skiediklis!



Pridėjus 1% GraviHEL epoksidinio akseleratoriaus paspartinsite dangos sukietėjimą.



Galiojimo laikas:

2 metai



**3:1+15-25%**

**GRAVIHEL EPOXY KIETIKLIS**

**GRAVIHEL EPOXY SKIEDIKLIS**

Maišymo santykis

Sukietėjimo laikas / 20°C = 8h

**GRAVI  
HEL**