

Techninė informacija

SIGNOCRYL HS

Vieno komponento dažai asfaltuotų kelių ženklinimui

PRODUKTO APRAŠYMAS

SIGNOCRYL tai vieno komponento labai greitai džiūstantys akriliniai skiedikliniai dažai su aukštu sausų dalelių kiekiu ir geromis fizinėmis bei cheminėmis savybėmis. Dažai neturi švino ir chromo junginių.

FIZINĖS SAVYBĖS

Spalva:	Pagal RAL paletę
Tankis:	1,63 ± 0,04 kg/dm ³ (20 °C)
Klumpumas:	40 – 60 s DIN 53211 – 6 (20 °C)
Kietosios medžiagos kiekis:	Min. 75,0 wt. %

DARBO SALYGOS	Paviršius turi būti sausas, nuvalytos dulės, druskos ir dervos. Oro temperatūra nuo 5 °C iki 30 °C, santykinis oro drėgnumas max. 80%. Paviršiaus temperatūra nuo 5 °C iki 35°C. Produkto naudojimas prie kitokių sąlygų įmanomas, tačiau galimas džiūvimo laiko pailgėjimas
PRODUKTO PARUOŠIMAS	Produktas yra tinkamas naudojimui, tačiau priklausomai nuo temperatūros ir padengimo metodo gali būti skiedžiamas su SIGNO skiedikliu iki 3%. Prieš naudojant produktą gerai išmaišyti.
PADENGIMAS	Padengimas su visomis orinio ir beorio purškimo mašinomis, tinkamomis vieno komponento kelio dažams.
PRODUKTO IŠEIGA	Vidutinė produkto išeiga yra 0,5 – 0,9 kg/m ² arba 350 – 600 šlapios plėvelės plėvelės (200 – 350 μm sausos plėvelės storio).
STIKLO RUTULIUKŲ IŠEIGA	Šviesos atspindžio charakteristikoms pasiekti rekomenduojama barstyti stiklo rutuliukus kiekiu min . 0,3 kg / m ² , laikas maks. 5 sekundės po medžiagos padengimo. Rekomenduojama naudoti stiklo rutuliukus su anti slydimo užpildais su max 800 granuliacija žymėjimui su Type 1 reikalavimais arba su granuliacija max 1400 su Type II.
EISMO ATIDARYMO LAIKAS	Esant oro ir paviršiaus temperatūrai 20°C, prie santykinės oro drėgmės 60% ir produkto išeigos 0,6kg/m ² , maksimalus džiūvimo laikas yra 10 min, rekomenduojamas eismo atidarymo laikas apytiksliai 25 min. Prie kitokių sąlygų džiūvimo laikas gali keistis.
VALYMAS	SIGNO skiediklis naudojamas mašinos ir instrumentų valymui.
ĮSPĖJIMAI	Purškiant dažus ant betoninio paviršiaus padengto apsaugine danga, ši danga turi būti pašalinta prieš dažymą. Kad pasiekti tinkamą sukibimą ant betono paviršiaus, prieš dažymą turi būti impregnuotas su gruntu SIGNO primer 2K PUR.

PAKUOTĖ	30 kg	kibiras
	1500 kg	konteineris

LAIKYMAS	Originaliai uždarytoje pakuotėje, prie max 25°C gali būti saugoma mažiausiai 24 mėnesius.
ŽYMĖS	<ol style="list-style-type: none">1. Saugumo dokumentai yra nurodyti ant etiketės ir saugos duomenų lapuose..2. Dėl papildomų klausimų žiūrėti www.helios.si3. Vadovautis papildomomis techninės informacijos bendromis instrukcijomis dirbant su medžiagomis, skirtomis kelių ženkliniui .4. Techninė informacija yra paremta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Naudojant produktą be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl panaudojimo būdo ir galime garantuoti tik dėl paties produktokokybės.

Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T+386 1 722 40 00 | F+386 1 722 43 10 | Info@helios.si | www.helios.si