

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 AUKŠTO BLIZGESIO ALKIDINIŲ DAŽŲ DANGA

201 – 001 Matinė bazė

201 – 002 Pusiau matinė bazė

201 – 003 Pusiau blizgi bazė

201 – 004 Blizgi bazė

Naudojama : Vienkomponentė, greitai džiūstanti, aukštos kokybės alkidinė dažų danga, turinti aukštą atsparumą oro salygų, mechaniniams, cheminiams veiksniams, taip pat pasižymi puikia UV spindulių apsauga. Dažai tinkamiausi reikliausioms išorinių poveikių veikiamoms dangoms, ypatingai tinka komerciniam transportui (autobusams, vilkikams, traukiniams bei jų vagonams). **Rekomenduojama koncentracija tarp dažų bazės ir pigmentų yra 80:20. Jei reikalingas pagerintas dengiamumas, pigmentų koncentracija gali būti padidinta iki 75:25. Žemiau pateikiama informacija paremta 80:20 koncentracija**

Paviršius:

Gruntas GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 RAL

Produkto tipas:

Alkidas

Išvaizda:

Matinė, pusiau matinė, pusiau blizgi, blizgi

Pirminė klampa:

DIN4 /20°C = 145 – 150 sek.

Komponento A tankis:

1,087 – 1,193 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 26%

Pagal masę: 59%

LOJ:

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.570

Teorinis dengiamumas:

6 - 7 m²/lit.

Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ SISTEMA.



10-15%

**GRAVIHEL 1K SKIEDIKLIS AR
GRAVIHEL 1K AKSELERATORIUS**

26 – 28 sek.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

2x = 40 μm



Džiūvimo laikas tarp sluoksnių: 5-10
min. /20°C



Nelimpa dulksės /20°C= 10 minutes
Galima liesti /20°C = 1h

5 - 10% **GRAVIHEL 1K SKIEDIKLIS
AR GRAVIHEL 1K AKSELERATORIUS**

0,23 – 0,33 mm

120– 150 bar



**GRAVIHEL ALKIDINĖ DAŽŲ DANGA
201 BLIZGI + GRAVIHEL 1K
MATINIMO PRIEDAS**

Blizgu – ieškokite TDS GRAVIHEL 1K
matinimo priedo.

GRAVI HEL



Galiojimo laikas:
2 metai