

GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301

301 – 002 PUSIAU MATINIS/SATIN

301 – 003 PUSIAU BLIZGUS

Naudojimas: Vienkomponentė viršutinė dažų danga, vinilo akrilo rišiklio pagrindu, skirta dažyti pačiomis reikliausiomis sąlygomis. Naudojama transportavimo ir gyvenamųjų konteinerių apsaugos sistemoje bei pramoniniam metalinių paviršių dažymui, jeigu reikalingas ypač greitas džiūvimas ir aukštos kokybės apsauga nuo korozijos. Vinilo danga turi geresnes mechanines savybes nei alkidas, aukštesnį kietumą ir gerą atsparumą akmenų poveikiui. Ji gali būti dedama tiesiai ant cinkuoto lakštinio paviršiaus (DUPLEX sistema), tačiau rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą dėl skirtingų cinko savybių. Ji gali būti dedama tiesiai ant statybinio plastiko. Rekomenduojamas rišiklio ir pastos santykis yra 85:15. Jei reikalingas didesnis dengiamumas, pastų kiekį galima padidinti iki 80:20. Visa kita informacija pateikiama remiantis santykiu 85:15.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

Produkto tipas:

Vinilo - akrilas

Išvaizda:

Pusiau matinis, pusiau blizgus

Pirminė klampa:

Tiksotropinė

Komponento A tankis:

1,065 – 1,166 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 33%

Pagal masę: 53%

LOJ:

2004/42/IIIB(e)(840)690

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.690

Teorinis dengiamumas:

5 - 6 m² /ltr.

Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ PAVYZDŽIAI



301 – 002

30 - 35%

GRAVIHEL VINYL SKIEDIKLIS ESS

301 – 003

30 – 35%

GRAVIHEL SKIEDIKLIS ESS

25 – 27 sec.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

2x = 60 μm



Tarp sluoksnių: 5-10 min. /20°C



Nelimpa dulks/20°C =15 min.
Galima liesti/20°C = 2 val.



0 - 5%

GRAVIHEL VINYL SKIEDIKLIS ESS

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Galiojimo laikas:
2 metai

GRAVI HEL