

## GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401 401 - 005 Aukšto blizgesio dažai

**Paskirtis:** Aukštos kokybės viršutinė dažų danga turinti aukštą atsparumą oro sąlygų, mechaniniams, cheminiams veiksniams, taip pat pasižymi puikia UV spindulių apsauga. Dažai tinkamiausi reikliausioms išorinių poveikių veikiamoms dangoms, ypatingai tinka komerciniam transportui, kaip autobusai, minivenai ar vilkikai. Rekomenduojama koncentracija tarp dažų bazės ir pigmentų yra 80:20. Jei reikalingas padidintas dengiamumas, pigmentų koncentracija gali būti pakelta iki 75:25. Toliau pateikiama informacija paremta 80:20 koncentracija.

**Paviršius:**

Akrilinis ar epoksidinis gruntas

**Produkto tipas:**

Akrilo-isocianatas

**Išvaizda:**

Aukšto blizgesio

**Tiekimo klampa:**

DIN4 /20°C = 140 – 150s

**Komponento A tankis:**

1,0 – 1,084 kg/l

**Vientisas turinys:**

Pagal tūrį: 50%

Pagal svorį: : 70%

**VOC:**

2004/42/IIB(d)(420)418

VOC paruoštas naudojimui (g/l)= max.418

**Teorinis dengimumas:**

10 m<sup>2</sup>/lit.

**Atspalviai:**

GRAVIHEL spalvų įrankiai



2:1 + 0 - 5 %

**GRAVIHEL 2K PUR KIETIKKLIS**  
**GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKKLIS**

Mišinio gyvybingumas 20°C = 2h




18 – 20 sec.

DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,3 mm

2-3bar (priklausomai nuo  
pulverizatoriaus) 2-3x = 50-60µm



Tarp sluoksnių: 10 min. /20°C



Sausas sluoksnis/20°C =20 minučių

Galima liesti/20°C = 5h, 60°C = 30 minučių



8 – 12 min. Trumpose bangose



0 - 5% **GRAVIHEL 2K PUR SKIEDIKKLIS**

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Galiojimo laikas: 2 metai

Žemesnėse dažymo temperatūrose rekomenduojame naudoti GRAVIHEL 2K PUR HARDENER FAST (greitas kietiklis) ir GRAVIHEL 2K PUR THINNER FAST (greitas skiediklis).

Gero lygiavimo užtikrinimui vasaros mėnesiais ar dažant aukštoje temperatūroje rekomenduojame naudoti GRAVIHEL 2K PUR HARDENER SLOW (lėtas kietiklis) ir GRAVIHEL 2K PUR THINNER SLOW (lėtas skiediklis). Mišinio proporcijos naudojant greitą/lėtą kietiklį/skiediklį nesiskiria.