

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420

420 – 013 PUSIAU BLIZGUS

420 – 015 PILNAI BLIZGUS

Naudojimas: Dviejų komponentų vieno sluoksnio danga (gruntas ir dažai viename), apsauganti nuo oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių, siekiant ilgalaikio poveikio. Naudojama statybinių ir žemės ūkio mašinų, bėginių transporto priemonių, įvairių plieninių konstrukcijų apsaugos pramoniniam dažymui, reikalaujančiam aukšto mechaninio, cheminio ir oro sąlygų atsparumo lygio. Galima dažyti jį ant cinkuotų paviršių, tačiau privaloma naudoti GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT KIETIKLIS - maišymo tūrio santykis 4: 1.

Rekomenduojamas rišiklio ir pastos santykis yra 80:20. Jei reikalingas didesnis dengiamumas, pastų kiekį galima padidinti iki 75:25. Visa kita informacija pateikiama remiantis santykiu 80:20.

Galima naudoti kartu su GRAVIHEL ALUMINIUM pastomis. Tokiu atveju pritaikymas yra privalomas:

- 1 Pilnas sluoksnis (1,3 HVLP, 2 bar) Tarp sliuoksnių = 15 min.
- 2 Pilnas sluoksnis (1,3 HVLP, 2 bar) Tarp sluoksnių = 3 min.
- 3 Rūkas (1,3 HVLP, 1,3 – 1,4 bar, Sumažintas oro padavimas)

Produkto tipas:

Akrilo - izocionatas

Išvaizda:

Pusiau blizgi, pilnai blizgi

Pirminė klampa:

DIN4 /20°C = 140 – 170s

Komponento A tankis

1,325 – 1,483 kg/l

Sausų dalelių liekana:

Pagal tūrį: 47%

Pagal masę: 89%

LOJ:

2004/42/II B(d)(420)300

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.300

Teorinis dengiamumas:

5 - 6 m²/ltr.

Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ PAVYZDŽIAI



2:1 + 10-15%

GRAVIHEL 2K PUR KIETIKLIS
GRAVIHEL SKIEDIKLIS ESS

Skiedimas pagal tūrį
Sukietėjimo laikas / 20°C = 4val.



18 – 20 sec.


DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C



1,3 – 1,7 mm

2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)

1 -2x = 70 - 90 μm



Tarp sluoksnių: 10 min. /20°C

GRAVI HEL



Nelimpa dulkės /20°C =30 min.
Galima liesti /20°C = 5 val.
60°C = 30 min.



8 – 12 min.



0 - 10%
GRAVIHEL SKIEDIKLIS ESS
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Galiojimo laikas:
2 metai



Nereikalingas skiediklis!