

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 421

421 – 011 PILNAI MATINIS

421 – 012 PUSIAU MATINIS /SATINAS

Naudojimas: Dviejų komponentų vieno sluoksnio danga (gruntas ir dažai viename), apsauganti nuo oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių, siekiant ilgalaikio poveikio. Naudojama statybinių ir žemės ūkio mašinų, bėginių transporto priemonių, įvairių plieninių konstrukcijų apsaugos pramoniniam dažymui, reikalaujančiam aukšto mechaninio, cheminio ir oro sąlygų atsparumo lygio. Galima dažyti ant cinkuotų paviršių, tačiau privaloma naudoti GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT KIETIKLIS - maišymo tūrio santykis 4: 1.

Rekomenduojamas rišiklio ir pastos santykis yra 80:20: Jei reikalingas didesnis dengiamumas, pastų kiekį galima padidinti iki 75:25. Visa kita informacija pateikiama remiantis santykiu 80:20.

Galima naudoti kartu su GRAVIHEL ALUMINIUM pastomis. Tokiu atveju pritaikymas yra privalomas:

1 Pilnas sluoksnis (1,3 HVLP, 2 bar) Tarp sluoksnių = 15 min.

2 Pilnas sluoksnis (1,3 HVLP, 2 bar) Tarp sluoksnių = 3 min.

3 Rūkas (1,3 HVLP, 1,3 – 1,4 bar, Sumažintas oro padavimas)

Produkto tipas:

Akrilo - izocionatas

Išvaizda:

Pilnai matinis, Pusiau matinis /satinas

Pirminė klampa:

Tiksotropinė

Komponento A tankis:

1,4 – 1,565 kg/ltr

Sausųjų dalelių kiekis:

Pagal tūrį: 45%

Pagal svorį : 76%

LOJ:

2004/42/IIIB(e)(840)490

LOJ paruoštas naudojimui (g/l)= max.490

Teorinis dengiamumas:

4 - 5 m²/ltr.


Atspalviai:

GRAVIHEL SPALVŲ PAVYZDŽIAI

2:1 + 20-25%

GRAVIHEL 2K PUR KIETIKLIS
GRAVIHEL SKIEDIKLIS ESS

Skiedimas pagal tūrį
Sukietėjimo laikas / 20°C = 4val.



18 – 20 sek.
DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C

1,3 – 1,7 mm
2 - 3 bar (priklausomai nuo purkštuvo)
1 -2x = 80 -120 μm

Tarp sluoksnių: 10 min. /20°C



Nelimpa dulkės /20°C =30 min.
Galima liesti /20°C = 5 val.
60°C = 30 min.



8 – 12 min.



0 - 10%
GRAVIHEL SKIEDIKLIS ESS
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Nereikalingas skiediklis!



Galiojimo laikas:
2 metai

GRAVI HEL